



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «НСС-ГРУПП»

105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11, телефон: 8 800

456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru, ИНН: 9709038593, ОГРН:

1187746923715

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «НСС-ГРУПП»

Игнатъев Григорий Васильевич

«01» Июля 2021г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№9631-НСС/21 от 01.07.2021

1	Объект	Камень керамический поризованный 2,1 НФ
2	Заявитель	Акционерное общество «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398
3	Изготовитель	Акционерное общество «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 9631 от 20 Мая 2021 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	21 Мая 2021 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	01 Июня 2021 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	04 Июня 2021 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания (среднее значение)	
1	Номинальные размеры, мм: - длина, - ширина, - толщина.	250±10 120±3 140±4	248 119 140	ГОСТ 530-2012
2	Отклонение от перпендикулярности смежных граней изделий не допускается более	3 мм	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
3	Отклонение от плоскости граней изделий не допускается более	3 мм	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
4	Марка по прочности	M125, M150, M175, M200	M200	ГОСТ 530-2012
5	Предел прочности при сжатии, МПа	15,0 – 25,0	20,4	ГОСТ 8462-85
6	Водопоглощение, %, не менее	6,0	14,8	ГОСТ 7025-91
7	Класс средней плотности 0,8 (кг/м³)	800	767,5	ГОСТ 7025-91
8	Морозостойкость	F50	F100	ГОСТ 7025-91
9	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м²мин)	0,10≤A≤3,00	1,03	ГОСТ 530-2012
10	Наличие высолов	-	Не обнаружено	ГОСТ 530-2012
11	Наличие известковых включений, см²	Глубина не более 3 мм общей площадью не более 0,2 % площади лицевых граней	Соответствует требованию	ГОСТ 530-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Камень керамический поризованный 2,1 НФ, **выпускаемый** Акционерным обществом «Специализированный застройщик «ТУС», Филиал АО «СЗ «ТУС» - Завод «КЕТРА». Адрес: Россия, 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, проезд Заводской, дом 1, ИНН: 2129005369, ОГРН: 1022101137398, **соответствует**: ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.

Исполнитель



Сергеев Иван Максимович

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «НСС-ГРУПП».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.